

SCHEDA TECNICA

MIPOX

MIPOX rivestimento decorativo bicomponente a base di polvere di quarzo polimerico e resina epossidica in dispersione acquosa, permette di creare un rivestimento continuo, resistente e durevole nel tempo. Di grande resistenza meccanica e chimica è adatto per rivestire e decorare parametri orizzontali e verticali, in interni ed esterni lasciando una copertura continua, senza fughe e senza necessità di rimuovere la superficie originale. Si presenta già pigmentato su tavola colori RAL.

COMPOSIZIONE

MIPOX COMPONENTE A - Polvere di quarzo polimerico e resina epossidica

Formato 10 Kg

MIPOX COMPONENTE B Catalizzatore

Formato 1 Kg

GRANULOMETRIE

MIPOX BASE XL 0,4 mm

MIPOX Medio 0,2 mm

MIPOX Fine 0,06 mm

SPECIFICHE

- Resistenze meccaniche (EN 1015-11): Compressione 28 giorni > 45 N/mm²
- Dimensioni aride: Base 0,4 mm - Pavimento 0,2 mm - Parete 0,06 mm
- Spessore dell'applicazione: 1-2 mm per strato
- Rango PH: 12 PH

CODICE PRODOTTO

MIPOX BASE: RE4005

MIPOX Medio: RE4006

MIPOX Fine: RE4007



ISTRUZIONI D'USO RECRYTE MIPOX

Si applica con spatola

1. Applicare su superfici pulite e asciutte, prive di polvere, grasso e muffe. Vecchie pitture devono essere graffiate e pulite accuratamente per assicurare la perfetta aderenza del prodotto.
2. Applicare uno strato di aderenza con RECRYTE PRIMER UNION e lasciare asciugare per almeno 1 ora, massimo 24 ore. Applicare a temperature comprese tra 12° - 25° C con umidità inferiore all'80%
3. Il prodotto è predosato in MIPOX COMPONENTE A - MIPOX COMPONENTE B Aggiungere il componente B nel componente A e mescolare accuratamente nello stesso contenitore, fino a ottenere una miscela il più omogenea possibile. Aggiungere acqua nel caso in cui si addensi o anche se si desidera ottenere una miscela meno viscosa.
4. Passare una o due mani di MIPOX BASE lasciando asciugare dalle 6 alle 8 ore, in base alla temperatura ambientale.
5. Regularizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura con carta vetrata 40/80
6. Stendere con spatola due mani di RECRYTE MIPOX Medio o RECRYTE MIPOX fine a intervalli di 6 a 8 ore, a seconda della temperatura. Una volta asciugata la prima mano, applicare seconda mano
7. Una volta asciutta passare con carta vetrata 80 o più spessa per rimuovere le imperfezioni.
8. Applicare due mani di vernice RECRYTE FINISH WT
9. Lasciare asciugare dalle 6 alle 8 ore circa

ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE

Proteggere i contenitori da temperature estreme, esposizione diretta al sole e gelo, a temperature comprese tra 5° e 25° durante la conservazione

Il tempo di utilizzo è di 6 mesi dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

IGIENE E SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzare in aree ben ventilate con dispositivi di protezione personale.

SMALTIMENTO E AMBIENTE

Non gettare rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale / nazionale vigente

