

# FIȘĂ TEHNICĂ

## MIPOX

MIPOX este o acoperire decorativă bicomponentă pe bază de pulbere polimerică de cuarț și rășină epoxidică în dispersie apoasă, permite crearea unei acoperiri continue, rezistent și de lungă durată. Cu o mare rezistență mecanică și chimică, este potrivită pentru acoperirea și decorarea suprafețelor orizontale și verticale, atât la interior cât și la exterior, lăsând o acoperire continuă, fără urme și fără a fi necesară îndepărtarea suprafeței originale. Este deja pigmentat pe paletarul de culori RAL.

### COMPOZIȚIE

MIPOX COMPONENT A - Pulbere polimerică de cuarț și rășină epoxidică

Format 10 Kg

MIPOX COMPONENT B Catalizator

Format 1 Kg

### GRANULOMETRIE

MIPOX BAZĂ XL 0,4 mm

MIPOX Mediu 0,2 mm

MIPOX Fin 0,06 mm

### CARACTERISTICI TEHNICE

- o Rezistențe mecanice (EN 1015-11): Compresie 28 zile > 45 N/mm<sup>2</sup>
- o Dimensiuni uscate: Bază 0,4 mm - Pardoseală 0,2 mm - Perete 0,06 mm
- o Grosimea aplicației: 1-2 mm per strat
- o Rang PH: 12 PH

### COD PRODUS

MIPOX BAZĂ: RE4005

MIPOX Mediu: RE4006

MIPOX Fin: RE4007



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RECRYTE MIPOX

Se aplica cu o spatulă.

1. Aplicați pe suprafețe curate și uscate, fără praf, grăsimi și mușgai. Vopselele vechi trebuie zgâriate și curățate temeinic pentru a asigura o aderență perfectă a produsului.
2. Aplicați un strat de aderență cu RECRYTE PRIMER UNION și lăsați să se usuce minim 1 ora, maxim 24 ore. Se aplică la temperaturi între 12° - 25° C cu umiditate sub 80%
3. Produsul este predozat în MIPOX COMPONENT A - MIPOX COMPONENT B. Adăugați componenta B la componenta A și amestecați bine în același recipient, până când obțineți un amestec cât mai omogen posibil. Adăugați apă dacă se îngroașă sau dacă doriți un amestec mai puțin vâscos.
4. Aplicați unul sau două straturi de MIPOX BASE, lăsându-l să se usuce timp de 6 până la 8 ore, în funcție de temperatura ambiantă.
5. Șlefuiți suprafața de tratat cu șmirghel 40/80
6. Aplicați două straturi de RECRYTE MIPOX Medium sau RECRYTE MIPOX fine cu o spatulă la intervale de 6 până la 8 ore, în funcție de temperatură. Odată ce primul strat s-a uscat, aplicați al doilea strat.
7. Odată uscat, ștergeți cu șmirghel cu granulație de 80 sau mai mult pentru a elimina imperfecțiunile.
8. Aplicați două straturi de vopsea RECRYTE FINISH WT.
9. Lăsați să se usuce aproximativ 6 până la 8 ore.

## INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

Protejați recipientele de temperaturi extreme, expunere directă la soare și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5° și 25° în timpul depozitării.

Termenul de valabilitate al produsului este de 6 luni de la data fabricației, stocat corespunzător.

## SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se utiliza în spații bine ventilate, cu echipament de protecție.

## ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Nu aruncați deșeurile în canalizare sau cursuri de apă.

Recipientele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală/națională în vigoare.

