

# SCHEDA TECNICA READYDECOR

READYDECOR è un rivestimento decorativo pronto all'uso, composto di polvere di quarzo e resine. Di finitura molto simile a quella del micro cemento bicomponente, si contraddistingue per una maggiore flessibilità e resistenza. Perfetto per rivestire e decorare parametri verticali e orizzontali, in interni ed esterni, senza rimuovere piastrelle e marmette, lascia un rivestimento continuo, senza fughe. Semplice e veloce da usare, READYDECOR si presenta già miscelato e pigmentato o incolore per una completa personalizzazione del prodotto su tavola colori RAL.

## COMPOSIZIONE

Polvere di quarzo e resine acriliche

**Formato** 15 Kg

## GRANULOMETRIE

READYDECOR BASE XXL 0,6mm - XL 0,4mm

READYDECOR BASE L 0,4mm SETACCIATA

READYDECOR Media 0,2mm

READYDECOR Fine 0,08mm

## SPECIFICHE

- Resistenza a compressione: 28 giorni 45N / mm<sup>2</sup>
- Resistenza alla flessione: 28 giorni 4,5 N / mm<sup>2</sup>
- Densità apparente: 1,9 l kg / l
- Consumo Base XL/XXL: 1kg/m<sup>2</sup> per strato
- Consumo pavimento: 0,5 kg / m<sup>2</sup> per strato
- Consumo parete: 0,25 kg / m<sup>2</sup> per strato Granulometria XL: 0,4 mm
- Applicazioni: cemento, calcestruzzo, piastrelle, marmette, gres, marmo, gesso, cartongesso e metallo.

## CODICI PRODOTTO

READYDECOR BASE XXL: RE3002

READYDECOR BASE XL: RE3001

READYDECOR BASE L RE3005

READYDECOR MEDIO: RE3003

READYDECOR FINE: RE3004



## **ISTRUZIONI D'USO RECRYTE READYDECOR**

Si applica con spatola

1. Liberare il supporto da polvere e macchie di olio, grasso o contaminanti che possono interferire con l'aderenza del prodotto.
2. Applicare RECRYTE PRIMER UNION e lasciare asciugare per almeno 1 ora, massimo 24 ore.
3. Stendere RECRYTE READYDECOR BASE XL o XXL con una spatola fino a ottenere una superficie il più uniforme possibile. Nei giunti delle piastrelle impedisce che l'umidità di risalita possa macchiare il rivestimento decorativo.
4. Regularizzare la superficie da trattare mediante carteggiatura.
5. Applicare RECRYTE READYDECOR Medio o READYDECOR FINE sopra la base, a seconda delle specifiche della superficie da trattare.
6. Sigillare con FINISH DSV VERNICE POLIURETANICA per ottenere una maggiore impermeabilità e una maggiore resistenza allo sfregamento.

Applicare con temperature comprese tra 8 e 30 gradi C°

Modalità di applicazione: spatola

## **IGIENE E SICUREZZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare in aree ben ventilate con dispositivi di protezione personale.

## **ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE**

RECRYTE READYDECOR deve essere conservato nel suo contenitore originale ben chiuso e protetto dalle intemperie.

Conservare sempre in luoghi freschi e non lasciare esposto al sole. Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

## **SMALTIMENTO E AMBIENTE**

Non gettare rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale / nazionale vigente

