

SCHEDA TECNICA

FINISH DSV GLOSS, SATIN, MATT

FINISH DSV è una vernice poliuretana alifatica bicomponente a base solvente, che garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e agli agenti chimici.

Sviluppato appositamente per la protezione di RECRYTE READYDECOR

Di natura incolore, non ingiallisce sotto l'azione della luce solare. Può essere applicato all'esterno e all'interno.

FORMATO

Componente A – 4L

Componente B – 2 x 1L

CODICI PRODOTTO

FINISH DSV GLOSS (A+B) RE5006

FINISH DSV MATT (A+B) RE5007

FINISH DSV SATIN (A+B) RE5008

SPECIFICHE

Temperatura di applicazione: Tra 10° e 25° C

Umidità ambiente: meno del 90%

DUREZZA PERSOZ (20°C)

4h	12h	24h	7 giorni	30 giorni	totale
60''	110''	140''	185''	233''	246'

RESISTENZA A PRODOTTI PER L'IGIENE DOMESTICA

SATIN	ACQUA	ALCOOL	AMMONIACA 3%	CANDEGGINA 4%	SALFUMAN 24%
1H	Non influisce				
4H	Non influisce	leggero	Non influisce	Non influisce	Non influisce
24H	Non influisce	leggero	Non influisce	Non influisce	Leggermente

MATE	ACQUA	ALCOOL	AMMONIACA 3%	CANDEGGINA 4%	SALFUMAN 24%
1H	Non influisce				
4H	Non influisce	leggero	Non influisce	Non influisce	Non influisce
24H	Non influisce	leggero	Non influisce	Non influisce	Leggermente



ISTRUZIONI D'USO RECRYTE FINISH DSV

Si applica con rullo

1. Miscelare e omogeneizzare il prodotto a mano o macchina a bassi giri. (2 parti A + 1 parte B).
2. La superficie deve essere asciutta, pulita da grasso e contaminanti.
3. Su cemento la superficie deve essere completamente impostata (28 giorni) e priva di umidità
4. Il numero di strati (2-4) dipenderà dall'assorbimento del supporto; Su superfici molto porose è necessario un maggior numero di strati per evitare le differenze di lucentezza dovute al diverso assorbimento del legante nel supporto.
5. La temperatura del supporto deve essere superiore a 10°C e almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada.
6. Il tempo di asciugatura dei diversi strati è di 4-6 ore a seconda delle condizioni atmosferiche.

ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE

RECRYTE FINISH DSV deve essere conservato nel suo contenitore originale ben chiuso e protetto dalle intemperie. Conservare sempre in luoghi freschi e non lasciare esposto al sole, a temperatura compresa tra 5 e 25 ° C durante la conservazione. Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

IGIENE E SICUREZZA

Utilizzare in aree ben ventilate con dispositivi di protezione personale. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO E AMBIENTE

Non gettare rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale / nazionale vigente

